

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-142075

(43)Date of publication of application : 16.05.2003

(51)Int.Cl.

H01M 4/02

H01M 4/58

H01M 10/40

(21)Application number : 2001-337634

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO
LTD

(22)Date of filing : 02.11.2001


(72)Inventor : KATO FUMIO
OURA TAKAFUMI
TAKENO MITSUHIRO
KOSHINA HIDE

(54) LITHIUM SECONDARY BATTERY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive lithium secondary battery having high energy density and high safety without easily causing capacity deterioration even in storing the battery in a high-temperature atmosphere.

SOLUTION: This lithium secondary battery is provided with a negative electrode comprising copper foil and a negative electrode mix layer formed on the copper foil and having a density of 1.4-1.8 g/cm³, a positive electrode comprising aluminum foil and a positive electrode mix layer formed on the aluminum foil and having a density of 3.3-3.7 g/cm³, and a nonaqueous electrolyte. The negative electrode mix layer comprises graphite and graphatization retarding carbon. The positive electrode mix layer is formed of at least one kind selected from among a group comprising an active material (a) comprising LiMn₂O₄ and LiNiO₂, an active material (b) formed of LiMn_xNi_{1-x}O₂, an active material (c) comprising LiMn₂O₄, LiNiO₂ and LiCoO₂, and an active material (d) formed of LiMnyNizCo_{1-y-z}.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2003-142075

(P 2003-142075A)

(43) 公開日 平成15年5月16日 (2003. 5. 16)

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 M 4/02

H 0 1 M 4/02

C 5H029

4/58

4/58

D 5H050

10/40

10/40

Z

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L

(全 24 頁)

(21) 出願番号 特願2001-337634 (P2001-337634)

(22) 出願日 平成13年11月2日 (2001. 11. 2)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 加藤 文生

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 尾浦 孝文

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 100072431

弁理士 石井 和郎 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 リチウム二次電池

(57) 【要約】

【課題】 高エネルギー密度で安全性が高く、高温雰囲気
で電池を保存した場合においても容量劣化の少ないリ
チウム二次電池を安価で提供する。

【解決手段】 銅箔と、前記銅箔上に形成された密度が
1.4～1.8 g/cm³の負極合材層とからなる負
極、アルミニウム箔と、前記アルミニウム箔上に形成さ
れた密度が3.3～3.7 g/cm³の正極合材層と
からなる正極、ならびに非水電解液を具備してなるリチウ
ム二次電池であって、前記負極合材層が、黒鉛と難黒鉛
化性炭素とからなり、前記正極合材層が、LiMn₂O₄
とLiNiO₂とからなる活物質(a)、LiMn_xNi
_{1-x}O₂とからなる活物質(b)、LiMn₂O₄とLiNi
O₂とLiCoO₂とからなる活物質(c)、およびLi
Mn_yNi_zCo_{1-y-z}O₂とからなる活物質(d)よりなる
群から選ばれた少なくとも1種からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 銅箔と、前記銅箔上に形成された密度が $1.4 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$ の負極合材層とからなる負極、アルミニウム箔と、前記アルミニウム箔上に形成された密度が $3.3 \sim 3.7 \text{ g/cm}^3$ の正極合材層とからなる正極、ならびに非水電解液を具備してなるリチウム二次電池であって、

前記負極合材層が、黒鉛と難黒鉛化性炭素とを含み、前記正極合材層が、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 とからなる活物質 (a)、 $\text{LiMn}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}_2$ からなる活物質 (b)、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 とからなる活物質 (c)、および $\text{LiMn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}\text{O}_2$ からなる活物質 (d) よりなる群から選ばれた少なくとも 1 種を含むことを特徴とするリチウム二次電池。

【請求項 2】 活物質 (a) または (c) において、 LiNiO_2 は、ニッケルイオンの一部が、コバルトイオンおよびアルミニウムイオンよりなる群から選ばれた少なくとも 1 種のイオンで置換された $\text{LiNi}_{1-a-b}\text{Co}_a\text{Al}_b\text{O}_2$ ($0 < a + b \leq 0.25$) の組成を有する請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 3】 活物質 (a) において、 LiMn_2O_4 の含有率は、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 との総重量の $20 \sim 50$ 重量%である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 4】 活物質 (b) において、x 値が、 $0 < x < 0.5$ である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 5】 活物質 (c) において、 LiMn_2O_4 の含有率は、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 との総重量の $20 \sim 40$ 重量%である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 6】 活物質 (c) において、 LiNiO_2 の含有率は、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 との総重量の $20 \sim 40$ 重量%である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 7】 活物質 (d) において、y 値が、 $0 < y < 0.4$ 、z 値が、 $0 < z < 0.4$ である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 8】 前記難黒鉛化性炭素の含有率は、黒鉛と難黒鉛化性炭素との総量の $10 \sim 30$ 重量%である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 9】 前記黒鉛は、塊状天然黒鉛、人造黒鉛、黒鉛化されたメソカーボンマイクロビーズ、バルクメソフェーズ粉碎粒の黒鉛化材および黒鉛化されたメソフェーズ系炭素繊維よりなる群から選ばれた少なくとも 1 種からなる請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【請求項 10】 前記黒鉛の平均粒子径は、 $10 \sim 40 \mu\text{m}$ であり、前記難黒鉛化性炭素の平均粒子径は、前記黒鉛の平均粒子径の 70% 以下である請求項 1 記載のリチウム二次電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、炭素材料からなる負極と、リチウムを含む遷移金属複合酸化物からなる正極と、非水電解液とからなるリチウム二次電池に関する。

【0002】

【従来の技術】電子機器のポータブル化、コードレス化が進むにつれ、その駆動用電源として小型、軽量で高エネルギー密度を有するリチウム二次電池が開発され、急速に普及してきた。このリチウム二次電池は、リチウムの可逆的な吸蔵・放出が可能な炭素材を活物質とした負極と、リチウムを含む遷移金属複合酸化物を活物質とした正極と、非水電解液とから構成される。現在、主に開発・生産されているリチウム二次電池の負極活物質としては、粉碎の過程で形状を制御した塊状天然黒鉛（球形化天然黒鉛）、コークスまたはこれとコールタールピッチとの造粒粒子を黒鉛化した人造黒鉛、黒鉛化されたメソカーボンマイクロビーズ (MCMB) やバルクメソフェーズ粉碎粒やメソフェーズ系炭素繊維 (MCF) 等が採用されている。また、正極活物質には、合成が容易で、高い電位域で安定した充放電挙動の得られる LiCoO_2 が広く採用されている。

【0003】このようなリチウム二次電池に対する市場からの要求性能は多数あるが、とりわけ民生用途のリチウム二次電池に関しては、高容量化（高エネルギー密度化）と低コスト化に関する要望が大きい。高容量化に関しては、銅箔上に形成させた黒鉛からなる負極合材層の密度を 1.4 g/cm^3 以上にまで高める手法、アルミニウム箔上に形成させた LiCoO_2 からなる正極合材層の密度を 3.3 g/cm^3 以上にまで高める手法が検討されている。これらは、電極作製が可能な範囲で、正極や負極の活物質密度を高めるものである。また、負極と正極を構成する材料の粒子形状や粒度分布を調整し、高密度（またはタッパ密度）を高める検討がなされている。

【0004】負極の黒鉛に関する別の試みとしては、例えば特開平 11-54123 号公報にあるように、球形度の高い塊状黒鉛のエッジ面を、コールタールピッチ等で被覆した後にこれを炭化することにより、易黒鉛化性炭素に分類される非晶質炭素で黒鉛を被覆する試みも検討されている。これは、黒鉛と電解液との反応性を低減し、初期充電時の黒鉛粒子表面での電解液の分解に伴う充電ロス（負極の不可逆容量）を低減させ、高容量化に結びつけるものである。これらの技術によって、近年のリチウム二次電池では、体積エネルギー密度が 350 Wh/L を超える高エネルギー密度が得られている。しかし、高容量化のアプローチも限界に近づいているのが実情である。



【0005】一方で、リチウム二次電池の構成部材の中で価格比率が大きい正極材料の低コスト化が検討されて

いる。LiCoO₂に含まれるコバルトは、資源的に希少であり、高額である。この代替として、安価なLiMn₂O₄、LiFe_xMn_{2-x}O₄といったマンガン複合酸化物や、LiNiO₂、LiCo_xNi_{1-x}O₂等のニッケル複合酸化物を用いる検討が従来からなされている。前者のマンガン複合酸化物は、放電電圧がLiCoO₂よりも高く、充電状態の活物質の熱的安定性がLiCoO₂に比べて高く、電池の安全性を向上させるといった利点を有する。その反面、3価のマンガンイオンが構造的に不安定であるため、高温雰囲気下でマンガン種が電解液中に溶解して容量劣化を引き起こすといった課題も併せ持っており、マンガン複合酸化物は、広く実用化するには到っていない。後者のニッケル複合酸化物は、0.7電子程度までの充放電反応を実際の電極反応に使用することができるため、LiCoO₂に比べて高容量化が図れるという利点を有する。その反面、放電電圧がLiCoO₂よりも低く、充電状態の活物質の熱的安定性もLiCoO₂より劣り、サイクル寿命特性も低い点が、ニッケル複合酸化物の短所である。この改善のために、特開平8-222220号公報あるいは特開平9-92285号公報では、ニッケルイオンの一部をCoイオンやAlイオンで部分的に置換する試みも検討されている。しかし、その効果は不十分であり、やはり広く実用化されるには到っていない。

【0006】そこで、LiMn₂O₄とLiNiO₂との混合材、LiMn_xNi_{1-x}O₂、LiMn_yCo_zNi_{1-y-z}O₂といった複合酸化物を正極活物質として用いることにより、LiNiO₂の高容量という利点をできるだけ確保したまま、LiNiO₂の欠点である放電電圧や充電状態の活物質の熱的安定性等の改善を補完する試みも見られる。そのような検討は、特開平8-171910号公報、特開2000-294240号公報等に表示されている。このような正極を採用したリチウム二次電池は、安価で安全性の高い電池として、一部市場に投入されるようになってきている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、LiMn₂O₄とLiNiO₂の混合材、LiMn_xNi_{1-x}O₂、LiMn_yCo_zNi_{1-y-z}O₂といった複合酸化物を正極活物質に用い、広く採用されている黒鉛を負極に用いたリチウム二次電池においても、正極中のマンガン種に起因する問題は解決されていない。すなわち、高温雰囲気下で電池を保存した際に、正極活物質中のマンガン種が電解液に溶出し、正極容量が低下し、同時に負極の黒鉛に金属マンガンが析出して負極が不活性化するという問題は、解決されていない。電池設計の観点から踏まえると、低い充電状態（SOC）の電池、極端な例として完全放電状態の電池の高温保存による劣化に関して、以下のよ*



*うな解釈がある。

【0008】図1は、一般的な正極：LiCoO₂、負極：黒鉛の構成を有するリチウム二次電池の容量設計バランスの概念を表している。リチウム二次電池の充電制御（例えば4.2Vの定電圧制御など）では、主に充電時の電位変化の大きい正極の電位変化を検知して充電を終止させている。図1中のXに充電終止位置を示す。ここで、正極活物質と負極活物質は、負極理論容量C₂が正極理論容量C₁よりも大きくなるように電池内に収容する。これは、負極は充電挙動を十分に制御することができないため、負極において過充電が発生したり、金属リチウムが析出してしまふのを抑止するためである。正極理論容量C₁は、LiCoO₂の0.5電子反応に基づく容量：137mAh/g、負極理論容量C₂は、黒鉛のLiC₆形成反応に基づく容量：372mAh/gから算出する場合が多い。


【0009】正極では、LiCoO₂からのLi⁺とe⁻の引き抜きが起こる初期充電時に、CoO₂層状構造の局所的な崩壊が起こる。このため、それに続く放電は、完全に可逆的なものとはならない。使用するLiCoO₂の結晶性にもよるが、通常、5mAh/g程度の正極充放電ロス：ΔC⁺が生ずる。一方、負極では、初期の充電時に、黒鉛粒子表面で電解液の分解による皮膜形成等が起こり、余分な電気量が消費される。このため、例えばエチレンカーボネートとエチルメチルカーボネートとの混合溶媒にLiPF₆を溶解させた、比較的副反応の少ない電解液を使用した場合にも、30~40mAh/g程度の負極充放電ロス：ΔC⁻が生ずる。従って、リチウム二次電池の実作動域における電池容量（4~3V付近までの電池容量）は、図1中に示したC₃となり、放電容量は負極の黒鉛に規制される。図1中のYに放電終止位置を示す。

【0010】次に、LiMn₂O₄とLiNiO₂の混合材、LiMn_xNi_{1-x}O₂、LiMn_yCo_zNi_{1-y-z}O₂といった複合酸化物を正極活物質に用いた場合の容量設計バランスを図2に示す。LiNiO₂、LiMn_xNi_{1-x}O₂、LiMn_yCo_zNi_{1-y-z}O₂結晶では、初期充電時におけるNiO₂層状構造の局所的崩壊の程度がLiCoO₂に比べて大きいことから、正極の不可逆容量が過大となる。このため、これを通常の黒鉛からなる負極と組み合わせて電池を構成すると、放電容量が正極に規制される。

【0011】ここで、正極のマンガン含有複合酸化物から溶出するマンガン種は、前記酸化物の固相内で形成される2価マンガンイオン（Mn²⁺）が主と考えられている。Mn²⁺の形成反応としては、次の2つが考えられる。

式1に示した反応は、3価のマンガンイオンの構造的不安定性（配位子場理論におけるヤーン・テラー不安定性）に起因する。この不均化反応は、正極の電位に関わらず、 Mn^{3+} の濃度に応じて起こる。式2に示した反応は、低電位におかれた3価以上のマンガンイオンが電気化学的に Mn^{2+} に還元される反応である。

【0012】上記のように正極構成元素としてマンガン種を含んでおり、放電末期の容量が正極に規制された電*



このため、高温下での保存が長期間に及ぶと、いわば自己放電的な反応として式2と式3の反応が継続して進行し、正極活物質の崩壊（変質）と、負極表面の不活性化が起こり、電池容量が大幅に低下する。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記を鑑み、本発明は、銅箔と、前記銅箔上に形成された密度が $1.4 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$ の負極合材層とからなる負極、アルミニウム箔と、前記アルミニウム箔上に形成された密度が $3.3 \sim 3.7 \text{ g/cm}^3$ の正極合材層とからなる正極、ならびに非水電解液を具備してなるリチウム二次電池であって、前記負極合材層が、黒鉛と難黒鉛化性炭素とを含み、前記正極合材層が、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ とからなる活物質（a）、 $LiMn_xNi_{1-x}O_2$ からなる活物質（b）、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ と $LiCoO_2$ とからなる活物質（c）、および $LiMn_yNi_zCo_{1-y-z}O_2$ からなる活物質（d）よりなる群から選ばれた少なくとも1種を含むことを特徴とするリチウム二次電池に関する。

【0014】活物質（a）または（c）において、 $LiNiO_2$ は、ニッケルイオンの一部が、コバルトイオンおよびアルミニウムイオンよりなる群から選ばれた少なくとも1種のイオンで置換された $LiNi_{1-a-b}Co_aAl_bO_2$ （ $0 < a + b \leq 0.25$ ）の組成を有することが好ましい。活物質（a）において、 $LiMn_2O_4$ の含有率は、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ との総重量の $20 \sim 50$ 重量%であることが好ましい。活物質（b）において、x値は、 $0 < x < 0.5$ であることが好ましい。活物質（c）において、 $LiMn_2O_4$ の含有率は、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ と $LiCoO_2$ との総重量の $20 \sim 40$ 重量%であることが好ましい。活物質（c）において、 $LiNiO_2$ の含有率は、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ と $LiCoO_2$ との総重量の $20 \sim 40$ 重量%であることが好ましい。活物質（d）において、y値は、 $0 < y < 0.4$ 、z値は、 $0 < z < 0.4$ であることが好ましい。

【0015】前記難黒鉛化性炭素の含有率は、黒鉛と難黒鉛化性炭素との総量の $10 \sim 30$ 重量%であることが好ましい。前記黒鉛は、塊状天然黒鉛、人造黒鉛、黒鉛化されたメソカーボンマイクロビーズ、バルクメソフェーズ

*池を、低いSOC状態で保存すると、 Mn^{3+} の濃度が高いために式1の不均化反応が起こりやすい。また、正極の電位そのものが低い状態に保たれるため、式2の高次マンガンイオンの電気化学的な還元反応も起こり、正極活物質の固相内に多量の Mn^{2+} が形成される。そして、電池が高温下で保存された場合には、 Mn^{2+} の電解液中への溶解度が増し、溶出した Mn^{2+} が式3のように反応して、負極表面に金属Mnが析出する。

（式3）

系炭素繊維よりなる群から選ばれた少なくとも1種からなることが好ましい。前記黒鉛の平均粒子径は、 $10 \sim 40 \mu\text{m}$ であり、前記難黒鉛化性炭素の平均粒子径は、前記黒鉛の平均粒子径の70%以下であることが好ましい。

【0016】すなわち、本発明では、正極活物質として、 $LiCoO_2$ よりも単位重量あたりの可逆容量が大きい $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ との混合材、 $LiMn_xNi_{1-x}O_2$ 、 $LiMn_yCo_zNi_{1-y-z}O_2$ といった複合酸化物を使用する。また、導電材やバインダー等も含めた塗膜としての正極合材層の密度を、 $3.3 \sim 3.7 \text{ g/cm}^3$ という高い範囲に設定する。現在開発・量産化されている電池の正極合材層の密度は $3.0 \sim 3.3 \text{ g/cm}^3$ が主流である。以上によって、大幅な電池の高エネルギー密度化を図ることができる。

【0017】また、本発明では、黒鉛と難黒鉛化性炭素との混合材を使用する。ここで、難黒鉛化性炭素は、ハードカーボンとも呼ばれる非結晶性炭素の一種である。この材料に関し、以下の特徴が知られている。

①難黒鉛化性炭素は、初期充電時にリチウムを吸蔵できるサイトが黒鉛よりも多い反面、放出しないリチウムも比較的多い。このため、難黒鉛化性炭素は、黒鉛よりも可逆容量は大きい、充放電ロス（不可逆容量）も大きい。

②難黒鉛化性炭素は、電解液との反応性が黒鉛よりも小さく、電解液の分解が起こりにくい。

③難黒鉛化性炭素は、黒鉛に比べて嵩高く、真密度は $1.5 \sim 1.6 \text{ g/cm}^3$ 程度である。一般的な黒鉛の真密度は $2.2 \sim 2.24 \text{ g/cm}^3$ である。

④難黒鉛化性炭素の放電曲線は、黒鉛と異なり、平坦ではない。

【0018】上記①、②の特徴から、難黒鉛化性炭素を、塊状天然黒鉛、人造黒鉛、黒鉛化MCMB、黒鉛化バルクメソフェーズ粉碎粒、黒鉛化MCF等の黒鉛に、添加・混合して負極に使用すると、電解液の分解等の副反応を低減しつつ、負極の充放電ロスを大きくすることができる。つまり、難黒鉛化性炭素の製造条件や黒鉛に対する配合比を適正化して負極を作製することにより、負極の充放電ロスの大きさを図3のように正極のそれに合わせるか、図4のように負極の充放電ロスを正極のそれより大きくすることができる。その結果、実作動域で

ある4～3V付近までの電池容量（電位変化）が負極（負極電位）に規制されるようになる。このような電池は、容量設計バランスが図2のような正極容量規制の電池に比べて、電池のSOCが低い状態においても正極の電位が高く保たれ、下がることがない。従って、先述の式2に示した正極電位の低下に伴う電気化学的な Mn^{2+} の生成が抑止され、 Mn^{2+} の生成が、式1の不均化反応によるものだけに緩和される。このため、電池を高温下で長期間保存した場合においても、正極中の Mn^{2+} の生成とその溶出に伴う、正・負極容量の劣化を最小限に抑えることができる。このように、本発明によれば、負極の充放電ロスを大きくできることから、従来よりもマンガンを含む正極の活物質密度を高め、正極の充放電ロスを大きくしても、信頼性の高いリチウム二次電池を得ることができる。

【0019】本発明では、難黒鉛化性炭素の含有率を、黒鉛と難黒鉛化性炭素との総量の10～30重量%に設定することが好ましい。このようにすると、負極の充放電ロスの大きさを上記したような適正な範囲に制御することが可能となり、かつ、高密度電極を作製する際の負極合材の圧延成形性も十分に確保することができる。この際、主材となる黒鉛の平均粒子径は10～40 μm とし、助材となる難黒鉛化性炭素の平均粒子径は、黒鉛の平均粒子径の70%以下とする。それぞれの平均粒子径をこのように設定することで、主材である黒鉛の粒子間の空隙を埋める形で、真密度の低い助材の難黒鉛化性炭素粒子を配置または充填することが可能となり、電極の高密度化を最も容易にすることができる。本発明は、このような負極活物質を用いて、バインダー等も含めた塗膜としての負極合材層の密度を1.4～1.8g/cm³という高い範囲に設定し、より一層の電池の高エネルギー密度化を図るものである。

【0020】

【発明の実施の形態】実施の形態1

実施の形態1にかかる発明は、リチウムの可逆的な吸蔵・放出が可能な炭素材料を負極活物質とする負極と、リチウムを含む遷移金属複合酸化物を正極活物質とする正極と、非水電解液を具備してなるリチウム二次電池において、負極は、黒鉛と難黒鉛化性炭素の混合材を主体とした負極合材を銅箔上に塗布し、圧延成形によって負極合材層の密度を1.4～1.8g/cm³とし、正極は、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ との混合材を主体とした正極合材をアルミニウム箔上に塗布し、圧延成形によって正極合材層の密度を3.3～3.7g/cm³としたものである。以上の構成によると、高エネルギー密度で安全性が高く、高温雰囲気下で電池を保存した場合においても容量劣化の少ないリチウム二次電池を、安価に作製することができる。負極合材層の密度が1.4g/cm³未満では、従来より高容量の電池を得ることができない。一方、1.8g/cm³をこえる高密度負極は、

実質上作製が困難である。また、正極合材層の密度が3.3g/cm³未満では、従来より高容量の電池を得ることができない。一方、3.7g/cm³をこえる高密度正極は、実質上作製が困難である。

【0021】ここで、 $LiNiO_2$ に含まれる3価のニッケルイオン： Ni^{3+} は、ヤーン・テラー不安定性を持つため、充放電サイクルを繰り返した場合の $LiNiO_2$ の構造劣化は大きくなる。その対策としては、ニッケルイオンの一部を3価の状態が安定なコバルトイオン： Co^{3+} 及び／またはアルミニウムイオン： Al^{3+} で置換することが有効である。すなわち、 $LiNiO_2$ は、ニッケルイオンがコバルトイオン及び／またはアルミニウムイオンによって部分的に置換された、実質上、 $LiNi_{1-a-b}Co_aAl_bO_2$ で表される複合酸化物であることが好ましい。 $LiNiO_2$ として $LiNi_{1-a-b}Co_aAl_bO_2$ を用いると、サイクル寿命特性の観点からも優れたリチウム二次電池を作製することが可能となる。この場合、複合酸化物の可逆容量を高く維持するために、コバルトイオン及び／またはアルミニウムイオンの置換量は、 $0 < a + b \leq 0.25$ を満たすことが好ましい。

【0022】 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ とを、現在、リチウム二次電池の正極活物質として広く使われている $LiCoO_2$ と比較すると、単位重量ないしは単位体積あたりの可逆容量は、 $LiNiO_2 > LiCoO_2 > LiMn_2O_4$ の順で多く、活物質の充電状態の熱的安定性は、一般に $LiMn_2O_4 > LiCoO_2 > LiNiO_2$ の順に大きい。従って、少なくとも $LiCoO_2$ のみを単独で正極活物質として使用したリチウム二次電池よりも高容量化を図るためには、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ との混合正極活物質における $LiMn_2O_4$ の含有率を50重量%以下に抑える必要がある。一方で、十分な電池の安全性を確保する点からは、 $LiMn_2O_4$ の同含有率を20重量%以上にする必要がある。以上より、正極における $LiMn_2O_4$ の含有率は、 $LiMn_2O_4$ と $LiNiO_2$ との総重量の20～50重量%であることが好ましい。

【0023】前記負極は、黒鉛の他に、さらに不可逆容量が大きく、かつ、電解液との反応性の低い難黒鉛化性炭素を含んでいるため、電解液の分解等の副反応を低減しつつ、負極の充放電ロスを大きくすることができる。つまり、難黒鉛化性炭素の製造条件や黒鉛に対する配合比を適正化して負極を作製することにより、正極と負極の充放電ロスの大きさを同じにするか、ないしは負極の充放電ロスを正極の充放電ロスより大きくすることができる。従って、電池の実作動域（4V～3V付近）における放電末期の電池容量を負極規制にすることができる。また、電池をSOCの低い状態（完全放電状態など）で高温下に保存した場合にも、正極内での Mn^{2+} の生成とその溶出に伴う、正・負極容量の劣化を最小限に抑えることが可能となる。

【0024】実施の形態2

実施の形態2にかかる発明は、リチウムの可逆的な吸蔵・放出が可能な炭素材料を負極活物質とする負極と、リチウムを含む遷移金属複合酸化物を正極活物質とする正極と、非水電解液を具備してなるリチウム二次電池において、負極は、黒鉛と難黒鉛化性炭素の混合材を主体とした負極合材を銅箔上に塗布し、圧延成形によって負極合材層の密度を $1.4 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$ とし、正極は、 $\text{LiMn}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}_2$ を主体とした正極合材をアルミニウム箔上に塗布し、圧延成形によって正極合材層の密度を $3.3 \sim 3.7 \text{ g/cm}^3$ としたものである。

【0025】ここで、正極に使用する $\text{LiMn}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}_2$ 中のマンガニオンの置換比率 x は、 $0 < x < 0.5$ を満たすことが好ましい。マンガニオンの置換比率をこの範囲にすると、 $\text{LiMn}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}_2$ を、いわゆる層状岩塩構造に近い複合酸化物として得ることができ、高率放電特性等にも優れたリチウム二次電池を得ることができる。

【0026】実施の形態3

実施の形態3にかかる発明は、リチウムの可逆的な吸蔵・放出が可能な炭素材料を負極活物質とする負極と、リチウムを含む遷移金属複合酸化物を正極活物質とする正極と、非水電解液を具備してなるリチウム二次電池において、負極は、黒鉛と難黒鉛化性炭素の混合材を主体とした負極合材を銅箔上に塗布し、圧延成形によって負極合材層の密度を $1.4 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$ とし、正極は、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 との混合材を主体とした正極合材をアルミニウム箔上に塗布し、圧延成形によって正極合材層の密度を $3.3 \sim 3.7 \text{ g/cm}^3$ としたものである。

【0027】ここで、 LiNiO_2 は、実施の形態1と同様の理由から、ニッケルイオンがコバルトイオン及び／またはアルミニウムイオンによって部分的に置換された、実質上、 $\text{LiNi}_{1-a-b}\text{Co}_a\text{Al}_b\text{O}_2$ で表される複合酸化物であり、 $0 < a + b \leq 0.25$ を満たすことが好ましい。

【0028】また、 LiCoO_2 のみを単独で正極活物質に使用したリチウム二次電池と同等の安全性を確保したまま高容量化を図るには、正極における LiMn_2O_4 の含有率は、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 との総重量の $20 \sim 40$ 重量%であることが好ましい。同様の理由から、正極における LiNiO_2 の含有率が LiMn_2O_4 と LiCoO_2 と LiNiO_2 との総重量の $20 \sim 40$ 重量%であることが好ましい。

【0029】実施の形態4

実施の形態4にかかる発明は、リチウムの可逆的な吸蔵・放出が可能な炭素材料を負極活物質とする負極と、リチウムを含む遷移金属複合酸化物を正極活物質とする正極と、非水電解液を具備してなるリチウム二次電池において、負極は、黒鉛と難黒鉛化性炭素の混合材を主体と

した負極合材を銅箔上に塗布し、圧延成形によって負極合材層の密度を $1.4 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$ とし、正極は、 $\text{LiMn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}\text{O}_2$ を主体とした正極合材をアルミニウム箔上に塗布し、圧延成形によって正極合材層の密度を $3.3 \sim 3.7 \text{ g/cm}^3$ としたものである。

【0030】ここで、正極に使用する $\text{LiMn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}\text{O}_2$ 中のマンガニオンとニッケルイオンの置換比率 y 、 z は、それぞれ $0 < y < 0.4$ 、 $0 < z < 0.4$ にすることが好ましい。このような範囲にすると、 $\text{LiMn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}\text{O}_2$ をいわゆる層状岩塩構造に近い複合酸化物として得ることができ、高率放電特性等にも優れたリチウム二次電池を得ることができる。

【0031】実施の形態5

実施の形態5にかかる発明は、上記した実施の形態1～4のリチウム二次電池の負極における難黒鉛化性炭素の含有率を、黒鉛と難黒鉛化性炭素との総重量の $10 \sim 30$ 重量%に規制したものである。難黒鉛化性炭素の含有率をこのような範囲に設定すると、正極と負極の充放電ロスの大きさを同じにするか、ないしは負極の充放電ロスを正極の充放電ロスより大きくすることができるとともに、電極の圧延成形性の観点からも好適である。

【0032】実施の形態6

実施の形態5にかかる発明は、上記した実施の形態1～4のリチウム二次電池の負極における活物質粒子の大きさを最適範囲に規制するものである。主材の黒鉛には、平均粒子径が $10 \sim 40 \mu\text{m}$ の塊状天然黒鉛、人造黒鉛、黒鉛化MCMB、黒鉛化バルクメソフェーズ粉砕粒、黒鉛化MCFのいずれかを、助材の難黒鉛化性炭素には、平均粒子径が黒鉛の平均粒子径の 70% 以下のものを用いる。このようにすると、主材である黒鉛の粒子間の空隙を埋める形で、真密度の低い助材の難黒鉛化性炭素粒子を配置または充填することが可能となり、高密度の負極を作製することができる。主材黒鉛の平均粒子径を $40 \mu\text{m}$ 以下にするのは、負極合材層の厚さを約 $100 \mu\text{m}$ 以下にしなければ、満足な放電特性を確保することができないためである。負極合材層の厚さを約 $100 \mu\text{m}$ 以下にするには、物理的に主材黒鉛の平均粒子径を $40 \mu\text{m}$ 以下に規制する必要がある。また、主材黒鉛の平均粒子径を $10 \mu\text{m}$ 以上にするのは、 $10 \mu\text{m}$ 未満まで主材粒子を微粒子化するには多大な労力がかかり、コスト高となるためである。

【0033】

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて詳しく説明する。

【予備検討】まず、電池の作製に先立って、本発明で使用する負極と正極の単極評価を実施した。

【0034】1. 負極評価①

負極材料X、Y、Zの調製

(i) スリランカ原鉱の天然黒鉛を粉砕・高純度化して

得た鱗片状天然黒鉛粒子に対し、機械的な衝撃を加えて塊状に形状調整（球形化）して、塊状天然黒鉛を得た。これを黒鉛Xとした。

(ii) フェノール樹脂を不活性ガス雰囲気下で焼成した後に粒度調整を行い、難黒鉛化性炭素を得た。これを助材Yとした。

(iii) 塊状黒鉛Xを分級して微粒のみを抽出し、これ *

*を助材Zとした。負極材料X、Y、Zの物性の概略を表1に示す。なお、 D_{50} は、レーザー回折式粒度分布測定（湿式法）により求めた体積分率50%時の粒径である。

【0035】

【表1】

負極材料の種類	主材X 塊状天然黒鉛	助材Y 難黒鉛化性炭素	助材Z 微粒天然黒鉛
平均粒子径: D_{50} [μm]	19	9.2	9.5
BET比表面積 [m^2/g]	4.5	5.5	5.6
真密度 [g/cc]	2.26	1.55	2.26
嵩密度 [g/cm^3]	0.52	0.4	0.46
タップ密度(300回) [g/cm^3]	0.98	0.93	0.91

【0036】負極の作製

(i) 評価負極x

100重量部の黒鉛Xに、1重量%のカルボキシメチルセルロース（CMC：増粘材）水溶液を100重量部と、結着材であるスチレンブタジエンラバー（SBR）の水性ディスパーションとを加え、十分に混練して、負極合材スラリを作製した。ここで、SBRの添加量は、黒鉛Xの100重量部に対して、固形分で2重量部となるように調整した。こうして作製したスラリをドクターブレードを用いて銅箔（厚さ10 μm ）上に一定の厚さに塗布し、これを80℃の熱風で乾燥させた後に、ロールプレスを用いて圧延し、厚さ75 μm で、密度が1.6 g/cm^3 の負極合材層を形成した。そして、これを所定の大きさに裁断加工して、集電のためのニッケル製リードを取りつけ、評価負極xとした。

【0037】(ii) 評価負極y

助剤Yを用いて、上記と同様にして、評価負極yを作製した。ただし、助剤Yは、粉末の真密度が低く、負極合材層の密度を1.6 g/cm^3 まで上げるのは実質上極めて困難であるため、ロールプレスによる圧延では、合材層の密度を1.0 g/cm^3 に調整した。

(iii) 評価負極z

助剤Zを用いて、上記と同様にして、評価負極zを作製した。ただし、評価負極yと同様に、負極合材層の密度を1.0 g/cm^3 に調整した。

【0038】作製した評価負極x～zを100℃の真空※

※雰囲気下で8時間乾燥させた。その後、対極と参照極には金属リチウム、電解液にはエチレンカーボネート（EC）とエチルメチルカーボネート（EMC）を体積比1：3で混合した溶媒に、1.5Mの濃度となるように LiPF_6 を溶解させた溶液、セパレータにはポリエチレンの多孔膜を用いて3極式のピーカーセルを構成した。次いで、下記に示す充電と放電を3サイクル繰り返し、負極の可逆容量と初回充放電ロス（不可逆容量）の測定を実施した。

【0039】充電：定電流定電圧（CCCV）方式
定電流0.5 mA/cm^2 、カット電圧0V（vs Li/Li^+ ）

定電圧0V維持、カット電流0.05 mA/cm^2
雰囲気温度20℃

放電：定電流（CC）方式

定電流1.0 mA/cm^2 、カット電圧1.5V（vs Li/Li^+ ）

雰囲気温度20℃

【0040】この測定により得られた、3サイクル目の放電容量（可逆容量）、及び1サイクル目の充電容量と1サイクル目の放電容量との差（充放電ロスあるいは不可逆容量）を表2に示す。なお、放電容量に関しては、0～0.5Vまでの容量と、0～1.5Vまでの容量を読み取るものとした。

【0041】

【表2】

負極の種類		負極x	負極y	負極z
負極材料の種類		塊状天然黒鉛X	難黒鉛化性炭素Y	微粒天然黒鉛Z
負極合材層の密度 [g/cm^3]		1.6	1.0	1.0
可逆容量(放電容量)	0～0.5V vs Li/Li^+	361	290	360
3サイクル時 [mAh/g]	0～1.5V vs Li/Li^+	365	420	365
初回充放電ロス(不可逆容量) [mAh/g]		35	90	40

【0042】この結果から、黒鉛Xは、ほぼ黒鉛の理論値に近い可逆容量と、35mA h/gの充放電ロスを持つことが解った。助材Yは、放電電位の平坦性が乏しいため、0.5Vまでの放電容量は290mA h/gと小さいものの、1.5Vまでの容量は黒鉛の理論容量を越える高い可逆容量(420mA h/g)を有していた。また、助材Yは、不可逆容量も大きい点から、極めて多くのサイトにリチウムを吸蔵するという一般に知られている特徴が確認された。一方、助材Zは、黒鉛Xと殆ど同じ値を示す点を確認された。

【0043】2. 負極評価②

次に、黒鉛Xに、助材Y、Zを混合した負極材料の特性を評価した。

活物質A～Fの調製

(i) 95重量部の黒鉛Xに、5重量部の助材Yを加え、乾式のみキサー内で十分に混合分散させて、活物質Aを作製した。

(ii) 90重量部の黒鉛Xに、10重量部の助材Yを加え、乾式のみキサー内で十分に混合分散させて、活物質Bを作製した。

(iii) 80重量部の黒鉛Xに、20重量部の助材Yを加え、乾式のみキサー内で十分に混合分散させて、活物質Cを作製した。

(iv) 70重量部の黒鉛Xに、30重量部の助材Yを加え、乾式のみキサー内で十分に混合分散させて、活物質Dを作製した。

(v) 65重量部の黒鉛Xに、35重量部の助材Yを加え、乾式のみキサー内で十分に混合分散させて、活物質Eを作製した。

(vi) 80重量部の黒鉛Xに、20重量部の助材Zを加え、乾式のみキサー内で十分に混合分散させて、活物質Fを作製した。

【0044】作製した6種類の活物質を用いて、それぞれ負極評価①の際と同様の手順で負極合材スラリを作製し、これらを銅箔上に塗布して熱風乾燥させた後、ロールプレスを用いて圧延し、負極合材層の厚さが75μmで、密度が1.6g/cm³になるように調整した。そして、これらを所定の大きさに裁断加工し、集電のためのニッケル製リードを取りつけて6種類の評価負極を作製した。以下では、活物質A～Fに対応する負極をそれぞれa～fと表す。

【0045】これら6種の負極を、負極評価①と同様に100℃の真空雰囲気下で8時間乾燥させた。その後、対極と参照極には金属リチウム、電解液にはエチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)を体積比1:3で混合した溶媒に、1.5Mの濃度となるようにLiPF₆を溶解させた溶液、セパレータにはポリエチレン多孔膜を用いて3極式のビーカーセルを構成した。次いで、負極評価①の際と同じ試験条件で単極評価を実施した。この測定で得られた、3サイクル

目の放電容量(可逆容量)、及び1サイクル目の充電容量と1サイクル目の放電容量との差(充放電ロス)をまとめて表3に示す。

【0046】

【表3】

負極の種類	負極 a 塊状天然黒鉛 X: 95wt% 難黒鉛化性炭素 Y: 5wt%	負極 b 塊状天然黒鉛 X: 80wt% 難黒鉛化性炭素 Y: 10wt%	負極 c 塊状天然黒鉛 X: 80wt% 難黒鉛化性炭素 Y: 20wt%	負極 d 塊状天然黒鉛 X: 70wt% 難黒鉛化性炭素 Y: 30wt%	負極 e 塊状天然黒鉛 X: 65wt% 難黒鉛化性炭素 Y: 35wt%	負極 f 塊状天然黒鉛 X: 80wt% 難黒鉛化性炭素 Y: 20wt%
	負極合材層の密度 [g/cm ³] 可逆容量(充電容量) [mAh/g] 3サイクル時 [mAh/g] 初回充放電ロス(不可逆容量) [mAh/g]	1.8 358 370 38	1.8 354 374 42	1.8 347 378 46	1.6 340 383 50	1.6 336 385 54

【0047】これより、混合材料を用いて作製した各負極は、負極評価①で得られた負極 x、y、z での実測値と、混合材料の各材料の配合比率とから加成計算で予想される値と、ほぼ同じだけの放電容量（可逆容量）、充

放電ロスを与えることが解った。

【0048】3. 負極評価③

上記の負極評価②において、黒鉛 X に助材 Y、Z を混合した負極活物質の電気化学的な特性は明らかとなった。一方、電極作製時の負極活物質のハンドリング（扱いやすさ）も、例えば製造工程内で安定して電極を作製するといった観点から非常に重要である。そこで、その代表的な簡易評価として上記の活物質 A～F、及び黒鉛 X のスラリを銅箔上に塗布・乾燥させて所定の大きさに裁断した電極（未圧延状態）を用意した。この電極の圧延を、一定ギャップのロールプレス機（プレスのロール直径：300mm）を用いて5回繰り返す、圧延回数と合材層密度との関係を調べた。結果を図5にまとめる。

【0049】この結果から、80重量部の黒鉛 X に20重量部の助材 Z を添加した活物質 F は、主材の黒鉛 X を単独で用いたものよりも、合材層の圧延性が向上しており、高密度の成形が非常に容易となっている点が解る。これは活物質 F を用いた合材においては、塗布～圧延時に主材の塊状天然黒鉛粒子 X の空隙を埋める形で、助材の微粒天然黒鉛粒子 Z が配置（充填）された効果と考えられる。

【0050】一方、助材 Y を黒鉛 X に添加した活物質の場合、ある程度の添加量（5～20重量%）までは、主材の塊状天然黒鉛粒子の空隙を埋める形で難黒鉛化性炭素粒子が配置（充填）される。従って、活物質 A～C を用いた場合には、負極を高密度化するための圧延成形性は損なわれない。しかし、助材 Y は、材料自身の真密度が黒鉛 X あるいは Z に比較して非常に小さいため、その添加量が30重量%の活物質 D の場合、1.4～1.6 g/cm³程度までの圧延成形がほぼ限界である。また、助材 Y の添加量が35重量%の活物質 E では、4～5回の圧延を実施しなければ密度が1.4 g/cm³をこえる合材層にすることができず、製造工程内で安定して電極作製するのは実質上困難と推察された。このように、高密度電極を作製する上での圧延成形性という観点から、難黒鉛化性炭素 Y の添加量は30重量%以下に抑える必要のある点が解った。

【0051】4. 正極評価①

上記1～3の予備検討で、負極の基本的な特性は明らかになったため、続いて正極の評価を行った。

正極活物質の調製

(i) Co₃O₄とLi₂CO₃の混合物を大気雰囲気下950℃で焼成後、粉碎・粒度調整してLiCoO₂を作製した。

(ii) Ni(OH)₂とLiOH・H₂Oの混合物を酸素雰囲気下750℃で焼成後、粉碎・粒度調整してLiNiO₂を作製した。

(iii) MnO₂とLiOH・H₂Oの混合物を大気雰囲気下800℃で焼成後、粉碎・粒度調整して、スピネル型構造のLiMn₂O₄を作製した。

【0052】 (iv) 反応晶析で Ni^{2+} と Mn^{2+} を同時に共沈させて $\text{Mn}_{0.4}\text{Ni}_{0.6}(\text{OH})_2$ を得、これに $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を混合して酸素雰囲気下 800°C で焼成後、粉碎・粒度調整して $\text{LiMn}_{0.4}\text{Ni}_{0.6}\text{O}_2$ を作製した。

(v) 反応晶析で Ni^{2+} と Mn^{2+} と Co^{2+} を同時に共沈させて $\text{Mn}_{0.3}\text{Ni}_{0.3}\text{Co}_{0.4}(\text{OH})_2$ とし、これに $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を加えて酸素雰囲気下 800°C で焼成後、粉碎・粒度調整して $\text{LiMn}_{0.3}\text{Ni}_{0.3}\text{Co}_{0.4}\text{O}_2$ を作製した。

【0053】 これら5種の正極活物質を用いて、以下の手順で正極を作製した。正極の作製

(i) 95重量部の LiCoO_2 に導電材としてのアセチレンブラック5重量部を加えて乾式のミキサー内で十分に混合分散した後、結着材としてのポリフッ化ビニリデン(PVDF)5重量部を添加し、分散媒のN-メチル-2-ピロリドン(NMP)を適宜加えながら混練して正極合材スラリーを作製した。こうして作製したスラリーをドクターブレードを用いてアルミニウム箔(厚さ $20\mu\text{m}$)上に一定の厚さに塗布し、これを 80°C のドライ 20
エアで乾燥させた後に、ロールプレスを用いて圧延し、厚さが $65\mu\text{m}$ で、密度が $3.5\text{g}/\text{cm}^3$ の正極合材層を形成した。そして、これを所定の大きさに裁断加工して、集電のためのアルミニウム製リードを取りつけ、評価正極gとした。

【0054】 (ii) LiCoO_2 の代わりに LiNiO_2 を用いたこと以外、正極gと同様にして、評価正極hを作製した。

(iii) LiCoO_2 の代わりに LiMn_2O_4 を用いたこと以外、正極gと同様にして、評価正極iを作製した。 30

(iv) LiCoO_2 の代わりに $\text{LiMn}_{0.4}\text{Ni}_{0.6}\text{O}_2$ を用いたこと以外、正極gと同様にして、評価正極jを作製した。

(v) LiCoO_2 の代わりに $\text{LiMn}_{0.3}\text{Ni}_{0.3}\text{Co}_{0.4}\text{O}_2$ を用いたこと以外、正極gと同様にして、評価正極kを作製した。作製した5種の評価正極g~kを 100°C の真空雰囲気下で8時間乾燥させた。その後、対極と参照極には金属リチウム、電解液にはエチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)を体積比1:3で混合した溶媒に、 1.5M の濃度とな 40
るように LiPF_6 を溶解させた溶液、セパレータにはポリエチレンの多孔膜を用いて3極式のビーカーセルを構成した。次いで、下記に示す充電と放電を3サイクル繰り返し、正極の可逆容量と初回充放電ロス(不可逆容量)の測定を実施した。

【0055】 充電：定電流定電圧(CCCV)方式
定電流 $0.5\text{mA}/\text{cm}^2$ 、カット電圧 4.25V (vs Li/Li^+)

定電圧 4.25V 維持、カット電流 $0.05\text{mA}/\text{cm}^2$

雰囲気温度 20°C

放電：定電流(CC)方式

定電流 $1.0\text{mA}/\text{cm}^2$ 、カット電圧 3.0V (vs Li/Li^+)

雰囲気温度 20°C

【0056】 この測定により得られた、3サイクル目の放電容量(可逆容量)とその際の放電平均電圧、及び1サイクル目の充電容量と1サイクル目の放電容量との差(充放電ロスあるいは不可逆容量)をまとめて表4に示す。

【0057】

【表4】

正極の種類	正極 g	正極 h	正極 i	正極 j	正極 k
正極材料の種類	LiCoO ₂ (標準材)	LiNiO ₂	LiMn ₂ O ₄	LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂	LiMn _{0.3} Ni _{0.7} Co _{0.1} O ₂
正極合材層の密度 [g/cm ³]	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
3サイクル時					
可逆容量(放電容量) [mAh/g]	139	180	118	159	158
放電平均電圧 [V] (vs Li/Li ⁺) **	3.77	3.69	3.83	3.76	3.77
初回充放電ロス(不可逆容量) [mAh/g]	6	28	19	23	22

* 可逆容量は、4.25~3.0V (vs Li/Li⁺) の間の定電流放電の容量を読み取り
 ** 放電平均電圧は、4.25~3.0V (vs Li/Li⁺) 放電時の電圧を、電流値で割ることによって算出

【0058】この結果より、正極 g (LiCoO₂: 標準材) と比較して正極 h (LiNiO₂) は 180 mAh/g と最大の可逆容量を有する反面、放電電圧が低く、不可逆容量が大きいという欠点のあることが解った。また、正極 i (LiMn₂O₄) は放電電圧が高い

が、可逆容量が 118 mAh/g と小さく、不可逆容量も比較的大きいという欠点のあることが確認できた。また、マンガンニッケル (コバルト) 複合酸化物の活物質を用いた正極 j、k は、いずれも正極 g (LiCoO₂) よりも高い可逆容量と同等の放電電圧を有するが、不可逆容量が多少大きいという欠点を持つことが解る。

【0059】5. 正極評価②

上記の正極評価①の結果から、リチウム二次電池の高容量化という観点からは、正極 g (LiCoO₂: 標準材) よりも正極 h (LiNiO₂) が有望と考えられる。しかしながら、可逆容量の最も大きな LiNiO₂ は、3価ニッケルイオン: Ni³⁺ がヤーン・テラー不安定性を持つことが主要因となっており、充放電サイクルを繰り返した場合には、数十サイクルで構造変化に伴う容量劣化を引き起こす。そして、ニッケルイオンの一部を3価の状態が安定なコバルトイオン: Co³⁺、及び/またはアルミニウムイオン: Al³⁺ で部分的に置換した複合酸化物: LiNi_{1-a-b}Co_aAl_bO₂ を用いると、改善効果が得られる点が知られている。

【0060】そこで、本検討においても、以下の活物質を調製した。

正極活物質の調製

(i) Ni(OH)₂ の反応晶析において Ni²⁺ と Co²⁺ を共沈させて Co_{0.15}Ni_{0.85}(OH)₂ を調製し、これに LiOH・H₂O を混合して酸素雰囲気下 800℃ で焼成後、粉碎・粒度調整して LiCo_{0.15}Ni_{0.85}O₂ を作製した。

(ii) 上記で Co の代わりに Al を用いること以外、同様にして LiAl_{0.15}Ni_{0.85}O₂ を作製した。

(iii) Ni(OH)₂ の反応晶析において Ni²⁺ と Co²⁺ と Al³⁺ とを共沈させて Co_{0.10}Al_{0.05}Ni_{0.85}(OH)_{2.05} を調製し、これに LiOH・H₂O を混合して酸素雰囲気下 800℃ で焼成後、粉碎・粒度調整して LiCo_{0.10}Al_{0.05}Ni_{0.85}O₂ を作製した。

【0061】上記3種を用いて正極を作製し、前記の正極 h (LiNiO₂) と比較した。

(i) 95重量部の LiCo_{0.15}Ni_{0.85}O₂ に導電材としてのアセチレンブラック 5重量部を加えて乾式のミキサー内で十分に混合分散した後、結着材としてのポリフッ化ビニリデン (PVDF) 5重量部を添加し、分散媒の N-メチル-2-ピロリドン (NMP) を適宜加えながら混練して正極合材スラリーを作製した。こうして作製したスラリーをドクターブレードを用いてアルミニウム箔 (厚さ 20 μm) 上に一定の厚さに塗布し、これを 80℃ のドライエアで乾燥させた後に、ロールプレスを用いて圧延し、厚さが 65 μm で、密度が 3.5 g/cm³ の正極合材層を形成した。そして、これを所定の大きさに裁断加工して、集電のためのアルミニウム製リードを取りつけ、評価正極 l とした。

(ii) $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ の代わりに $\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ を用いたこと以外、正極lと同様にして、評価正極mを作製した。

(iii) $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ の代わりに $\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ を用いたこと以外、正極lと同様にして、評価正極nを作製した。

【0062】正極l～nと前記で作製した正極hとを100℃の真空雰囲気下で8時間乾燥させた。その後、対極と参照極には金属リチウム、電解液にはエチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)を体積比1:3で混合した溶媒に、1.5Mの濃度となるように LiPF_6 を溶解させた溶液、セパレータにはポリエチレン多孔膜を用いて3極式のピーカーセルを構成した。そして、正極評価①の際と同じパターンの充電と放電を50サイクル繰り返す単極評価を実施した。この際に得られた3サイクル目の放電容量(可逆容量)とその際の放電平均電圧、1サイクル目の充電容量と1サイクル目の放電容量との差(充放電ロスあるいは不可逆容量)、及び50サイクル目の放電容量と容量維持率をまとめて表5に示す。

【0063】

【表5】

正極の種類	正極l	正極m	正極n	正極h
正極材料の種類	$\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$	$\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$	$\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$	LiNiO_2 (比較材)
正極材料層の密度 [g/cm^3]	3.5	3.5	3.5	3.5
3サイクル時				
可逆容量(放電容量) [mAh/g]*	178	173	175	180
放電平均電圧 [V] (vs Li/Li^+)**	3.70	3.73	3.71	3.69
初回充放電ロス(不可逆容量) [mAh/g]	23	29	25	28
50サイクル時				
可逆容量(放電容量) [mAh/g]*	170	165	168	149
容量維持率 [%]**	95.0	94.8	95.5	81.9

* 可逆容量は、4.25～3.0V (vs Li/Li^+)間の定電流放電の容量を読み取り
 ** 放電平均電圧は、4.25～3.0V (vs Li/Li^+)放電時の電力を、電流値で割ることによる
 *** 容量維持率は、初回放電容量に対する50サイクル時放電容量の比率(%)

40 【0064】この結果から、 LiNiO_2 のニッケルイオンの一部(この場合は15mol%)を3価の状態が安定なコバルトイオン: Co^{3+} 、及び/またはアルミニウムイオン: Al^{3+} で部分的に置換した複合酸化物: $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ 、 $\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ 、及び $\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ は、初期(3サイクル時)においては、いずれも LiNiO_2 の有する高い可逆容量をある程度維持しながら、若干ではあるが放電電圧を高めている。また、同時に50サイクル経過時においては LiNiO_2 の構造変化に伴う容量の劣化を大幅に抑制している点を確認できる。

【0065】6. 正極評価③

先述の正極評価①の結果から、正極 j (マンガンニッケル複合酸化物) や正極 k (マンガンニッケルコバルト複合酸化物) も、高容量化という観点では、正極 e (LiCoO_2 : 標準材) よりも有望と考えられる。しかしながら、これらの材料の欠点として合成の難しさが挙げられる。これら材料の製造方法には、 Ni^{2+} と Mn^{2+} または Ni^{2+} と Mn^{2+} と Co^{2+} とを中和反応を利用した晶析法で共沈させて $\text{Mn}_x\text{Ni}_{1-x}(\text{OH})_2$ ないしは $\text{Mn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}(\text{OH})_2$ を合成し、これを $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ と混合して焼成する手法(共沈法)、 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ と MnO_2 または $\text{Ni}(\text{OH})_2$ と MnO_2 と Co_3O_4 との混合粉末に、 $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を混合して焼成する手法(混合法)とがある。しかし、前者の共沈法においては、晶析反応時に Mn^{2+} が熱力学的に安定な Mn^{4+} にまで酸化されやすく、これを抑制しつつ、温度・pH等も*

*厳密に制御して合成を行わなければうまく固溶体が形成できない。また、また後者の混合法では、焼成時に各金属イオンがうまく拡散して均一組成の固溶体を形成するように、材料混合条件や焼成時の反応炉内温度分布、温度プロファイル等の微妙な条件を制御せねばならない。従って、いずれもその合成は容易なものではない。

【0066】そこで、これらに比べると材料の合成が容易な LiMn_2O_4 と、 LiNiO_2 、 $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ 、 $\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ 、 $\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ または LiCoO_2 とを、表6に示すような比率で混合した正極活物質Ⅰ～Ⅵの検討も行うことにした。ここでは、 LiMn_2O_4 の割合を30重量%で固定した。

【0067】

【表6】

正極材料の種類	材料の混合比率(重量%)
活物質Ⅰ	$\text{LiMn}_2\text{O}_4 : \text{LiNiO}_2 = 30 : 70$
活物質Ⅱ	$\text{LiMn}_2\text{O}_4 : \text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2 = 30 : 70$
活物質Ⅲ	$\text{LiMn}_2\text{O}_4 : \text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2 = 30 : 70$
活物質Ⅳ	$\text{LiMn}_2\text{O}_4 : \text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2 = 30 : 70$
活物質Ⅴ	$\text{LiMn}_2\text{O}_4 : \text{LiCoO}_2 = 30 : 70$
活物質Ⅵ	$\text{LiMn}_2\text{O}_4 : \text{LiNiO}_2 : \text{LiCoO}_2 = 30 : 30 : 40$

【0068】正極の作製

(i) 95重量部の正極活物質Ⅰに導電材としてのアセチレンブラック5重量部を加えて乾式のミキサー内で十分に混合分散した後、結着材としてのポリフッ化ビニリデン(PVDF)5重量部を添加し、溶剤のN-メチル-2-ピロリドン(NMP)を適宜加えながら混練して正極合材スラリーを作製した。こうして作製したスラリーをドクターブレードを用いてアルミニウム箔(厚さ20 μm)上に一定の厚さに塗布し、これを80℃のドライエアで乾燥させた後に、ロールプレスを用いて圧延し、厚さが65 μm で、密度が3.5 g/cm^3 の正極合材層を形成した。そして、これを所定の大きさに裁断加工して、集電のためのアルミニウム製リードを取りつけ、評価正極oとした。

(ii) 正極活物質Ⅰの代わりに正極活物質Ⅱを用いたこと以外、正極oと同様にして、評価正極pを作製した。

(iii) 正極活物質Ⅰの代わりに正極活物質Ⅲを用いたこと以外、正極oと同様にして、評価正極qを作製した。

(iv) 正極活物質Ⅰの代わりに正極活物質Ⅳを用いたこと以外、正極oと同様にして、評価正極rを作製した。

(v) 正極活物質Ⅰの代わりに正極活物質Ⅴを用いたこと以外、正極oと同様にして、評価正極sを作製した。

(vi) 正極活物質Ⅰの代わりに正極活物質Ⅵを用いたこと以外、正極oと同様にして、評価正極tを作製した。

【0069】作製した6種類の正極o～tを100℃の真空雰囲気下で8時間乾燥させた。その後、対極と参照

極には金属リチウム、電解液にはエチレンカーボネート(EC)とエチルメチルカーボネート(EMC)を体積比1:3で混合した溶媒に、1.5Mの濃度となるように LiPF_6 を溶解させた溶液、セパレータにはポリエチレン多孔膜を用いて3極式のビーカーセルを構成した。そして、正極評価①の際と同じパターンでの充電と放電を3サイクル繰り返し、正極の可逆容量とその際の放電平均電圧、及び初回充放電ロス(不可逆容量)の測定を実施した。得られた結果を表7にまとめて示す。

【0070】

【表7】

正極の種類	正極 o	正極 p	正極 q	正極 r	正極 s	正極 t
正極材料の種類	活物質 I LiMn ₂ O ₄ 30 LiNiO ₂ 70	活物質 II LiMn ₂ O ₄ 30 LiCo _{0.15} Ni _{0.85} O ₂ 70	活物質 III LiMn ₂ O ₄ 30 LiAl _{0.15} Ni _{0.85} O ₂ 70	活物質 IV LiMn ₂ O ₄ 30 LiCo _{0.15} Al _{0.85} Ni _{0.85} O ₂ 70	活物質 V LiMn ₂ O ₄ 30 LiCoO ₂ 70	活物質 VI LiMn ₂ O ₄ 30 LiNiO ₂ 30 LiCoO ₂ 40
正極合材層の密度 [g/cm ³]	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
3サイクル時 可逆容量(放電容量) [mAh/g]	158	157	153	155	129	145
放電平均電圧 [V] (vs Li/Li ⁺)	3.73	3.74	3.78	3.75	3.79	3.77
初回充放電ロス(不可逆容量) [mAh/g]	24	21	25	22	16	20

* 可逆容量は、4.25~3.0V (vs Li/Li⁺) の間の定電流放電の容量を読み取り
 ** 放電平均電圧は、4.25~3.0V (vs Li/Li⁺) 放電時の電圧を、電流で割ることから算出

【0071】この結果から、LiMn₂O₄に対してLiNiO₂、LiCo_{0.15}Ni_{0.85}O₂、LiAl_{0.15}Ni_{0.85}O₂、LiCo_{0.10}Al_{0.05}Ni_{0.85}O₂のそれぞれを混合して作製した活物質I~IV(正極o~r)は、お

よそ150~160mAh/gの可逆容量と20~25mAh/gの充放電ロスを与えていた。これは、正極j(マンガンニッケル複合酸化物)や正極k(マンガンニッケルコバルト複合酸化物)で得られた値とほぼ同じであることが解る。一方、LiMn₂O₄に対してLiCoO₂を混合した活物質V(正極s)は、低い可逆容量に留まっている。また、LiMn₂O₄とLiNiO₂とLiCoO₂とを混合して作製した活物質VI(正極t)は、活物質I~IVほど高くないが、145mAh/gと、LiCoO₂を単独で用いた正極g(139mAh/g)よりも高い可逆容量を与えることが確認された。

【0072】[リチウム二次電池の作製]以上の結果から、本検討で使用する負極・正極の基本的な電気特性は明らかとなったため、次に、実際にリチウム二次電池を作製して各種特性の評価を行うものとした。ここで、リチウム二次電池の作製に際しては、すべて以下の手順によるものとした。

【0073】(1) 負極

100重量部の負極活物質に1重量%のカルボキシメチルセルロース(CMC:増粘材)水溶液100重量部と、結着材であるスチレンブタジエンラバー(SBR)の水性ディスパージョンを加えて十分に混練して、合材スラリを作製した。ここでSBRの添加量は、負極活物質の100重量部に対する固形分の比率が2重量部となるように調整した。こうして作製したスラリを銅箔(厚さ10μm)の両面に塗工機を用いて一定の厚さに塗布し、100℃の熱風で乾燥させ、その後、ロールプレスをういて圧延して厚さが75μm(電極の厚さとしては約160μm)で、密度が1.6g/cm³の負極合材層を形成した。そして、これを所定の大きさに裁断加工して、集電のためのニッケル製リードを取りつけて負極とした。

【0074】(2) 正極

95重量部の正極活物質に導電材としてのアセチレンブラック5重量部を加えて乾式のミキサー内で十分に混合分散した後、結着材としてのポリフッ化ビニリデン(PVDF)5重量部を添加し、分散媒のN-メチル-2-ピロリドン(NMP)を適宜加えながら混練して合材スラリを作製した。こうして作製したスラリをアルミニウム箔(厚さ20μm)の両面に塗工機を用いて一定の厚さに塗布し、100℃のドライエアで乾燥させ、ロールプレスをういて圧延して厚さが65μm(電極の厚さとしては約150μm)で、密度が3.5g/cm³の正極合材層を形成した。そして、これを所定の大きさに裁断加工して、集電のためのアルミニウム製リードを取りつけて正極とした。

【0075】(3) 電池の構成

作製した負極、正極、及び両者の間に介在させるポリエチレン多孔膜セパレータ(厚さ30μm)を、余分な水分を除去する目的で、負極と正極は100℃で8時間、

セパレータは50℃で12時間、真空乾燥させた。

【0076】以上の負極および正極をセパレータを挟持して捲回し、図6に示すように概四角柱状（横断面形状がおおよそ長方形状）の極板群1を形成した。この概四角柱状の極板群1を633450サイズ（厚さ6.3mm×幅34mm×高さ50mm）の角型アルミニウム合金製電池ケース4に挿設した。次いで、上部の封口板5に正極リード2を、絶縁性ガスケットにより封口板とは電氣的に隔絶された負極端子6に負極リード3をそれぞれ溶接した後、封口板5をレーザー溶接によって電池ケ

計容量は900～950mAh程度である。

【0077】上記において、極板群の構成、正・負極リードの溶接、封口板のケースへの接合、電解液の注入・含浸、初回の部分充電、封栓による密閉の各工程は、すべて露点が-40℃以下のドライエア雰囲気下で実施した。また、非水電解液には、エチレンカーボネート（EC）とエチルメチルカーボネート（EMC）を体積比1：3で混合した溶媒に、1.5Mの濃度となるようにLiPF₆を溶解させた溶液を使用した。さらに初回の部分充電に関しては、20℃雰囲気下で、充電レート0.1C（ここでは1C=900mAと仮定して90mA）で3時間実施するものとした。

【0078】表8および9に示すような負極（負極活物質）と正極（正極活物質）の組み合わせで、上記した手順に従って、リチウム二次電池1～62を作製した。

【0079】

【表8】

電池No.	負極(負極活物質)の種類	正極(正極活物質)の種類
電池1	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極g (LiCoO ₂)
電池2	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極h (LiNiO ₂)
電池3	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極i (LiMn ₂ O ₄)
電池4	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池5	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極k (LiMn _{0.3} Co _{0.3} Ni _{0.4} O ₂)
電池6	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極l (LiCo _{0.15} Ni _{0.85} O ₂)
電池7	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極m (LiAl _{0.13} Ni _{0.85} O ₂)
電池8	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極n (LiCo _{0.10} Al _{0.05} Ni _{0.85} O ₂)
電池9	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極o (LiMn ₂ O ₄ :LiNiO ₂ =30:70)
電池10	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極p (LiMn ₂ O ₄ :LiCo _{0.15} Ni _{0.85} O ₂ =30:70)
電池11	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極q (LiMn ₂ O ₄ :LiAl _{0.15} Ni _{0.85} O ₂ =30:70)
電池12	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極r (LiMn ₂ O ₄ :LiCo _{0.10} Al _{0.05} Ni _{0.85} O ₂ =30:70)
電池13	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極s (LiMn ₂ O ₄ :LiCoO ₂ =30:70)
電池14	負極 x (塊状天然黒鉛X)	正極t (LiMn ₂ O ₄ :LiNiO ₂ :LiCoO ₂ =30:30:40)
電池15	負極 c (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極g (LiCoO ₂)
電池16	負極 c (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極h (LiNiO ₂)
電池17	負極 c (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極i (LiMn ₂ O ₄)
電池18	負極 a (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池19	負極 b (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池20	負極 c (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池21	負極 d (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池22	負極 e (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池23	負極 f (塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極j (LiMn _{0.4} Ni _{0.6} O ₂)
電池24	負極 a (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極k (LiMn _{0.3} Ni _{0.3} Co _{0.4} O ₂)
電池25	負極 b (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極k (LiMn _{0.3} Ni _{0.3} Co _{0.4} O ₂)
電池26	負極 c (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極k (LiMn _{0.3} Ni _{0.3} Co _{0.4} O ₂)
電池27	負極 d (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極k (LiMn _{0.3} Ni _{0.3} Co _{0.4} O ₂)
電池28	負極 e (塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極k (LiMn _{0.3} Ni _{0.3} Co _{0.4} O ₂)
電池29	負極 f (塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極k (LiMn _{0.3} Ni _{0.3} Co _{0.4} O ₂)

電池No.	負極(負極活物質)の種類	正極(正極活物質)の種類
電池30	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 i ($\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$)
電池31	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 m ($\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$)
電池32	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 n ($\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$)
電池33	負極 a(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極 o ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2=30:70$)
電池34	負極 b(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極 o ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2=30:70$)
電池35	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 o ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2=30:70$)
電池36	負極 d(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極 o ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2=30:70$)
電池37	負極 e(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極 o ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2=30:70$)
電池38	負極 f(塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極 o ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2=30:70$)
電池39	負極 a(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極 p ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池40	負極 b(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極 p ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池41	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 p ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池42	負極 d(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極 p ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池43	負極 e(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極 p ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池44	負極 f(塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極 p ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池45	負極 a(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極 q ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池46	負極 b(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極 q ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池47	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 q ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池48	負極 d(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極 q ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池49	負極 e(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極 q ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池50	負極 f(塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極 q ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池51	負極 a(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極 r ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池52	負極 b(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極 r ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池53	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 r ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池54	負極 d(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極 r ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池55	負極 e(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極 r ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池56	負極 f(塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極 r ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2=30:70$)
電池57	負極 a(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=95:5)	正極 t ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2\text{:LiCoO}_2=30:30:40$)
電池58	負極 b(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=90:10)	正極 t ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2\text{:LiCoO}_2=30:30:40$)
電池59	負極 c(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=80:20)	正極 t ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2\text{:LiCoO}_2=30:30:40$)
電池60	負極 d(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=70:30)	正極 t ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2\text{:LiCoO}_2=30:30:40$)
電池61	負極 e(塊状天然黒鉛X:難黒鉛化性炭素Y=65:35)	正極 t ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2\text{:LiCoO}_2=30:30:40$)
電池62	負極 f(塊状天然黒鉛X:微粒天然黒鉛Z=80:20)	正極 t ($\text{LiMn}_2\text{O}_4\text{:LiNiO}_2\text{:LiCoO}_2=30:30:40$)

【0081】ここで電池1～14は、予備検討においてデータ収集を行った14種の正極g～tと負極x(黒鉛X)の組み合わせである。電池15、16、17は、それぞれ正極g(LiCoO_2)、正極h(LiNiO_2)、正極i(LiMn_2O_4)と負極c(黒鉛Xと助材Yを80:20で混合)の組み合わせである。電池18～22は、本発明の実施例となる電池で、正極j($\text{LiMn}_{0.4}\text{Ni}_{0.6}\text{O}_2$)と負極a～e(黒鉛Xと助材Yの混合)を組み合わせたものである。電池23は、この比較例として正極jと負極f(黒鉛Xと助材Zを80:20で混合)を組み合わせたものである。電池24～28は、本発明の実施例となる電池で、正極k($\text{LiMn}_{0.3}\text{Ni}_{0.3}\text{Co}_{0.4}\text{O}_2$)と負極a～eを組み合わせたものであり、電池29は、この比較例である。電池30～32は、ニッケルイオンの占有サイトをコバルトイオン

及び／またはアルミニウムイオンによって部分的に置換して寿命特性を改善した LiNiO_2 正極(正極l～正極n)と負極c(黒鉛Xと助材Yを80:20で混合)を組み合わせたものである。電池33～37は、本発明の実施例となる電池で、正極o(LiMn_2O_4 と LiNiO_2 を30:70で混合)と負極a～e(黒鉛Xと助材Yの混合)を組み合わせたものである。電池38はこの比較例として正極oと負極f(黒鉛Xと助材Zを80:20で混合)を組み合わせたものである。電池39～44は、正極p(LiMn_2O_4 と $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ を30:70で混合)と負極a～fを組み合わせたものである。電池45～50は、正極q(LiMn_2O_4 と $\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ を30:70で混合)と負極a～fを組み合わせたものである。電池51～56は、正極r(LiMn_2O_4 と $\text{LiAl}_{0.10}\text{Co}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ を30:70で混合)と負極a～fを組み合わせたものである。電池57～62は、正極t(LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 を30:30:40で混合)と負極a～fを組み合わせたものである。

10.85O₂を30:70で混合)と負極a~fを組み合わせたものである。電池57~62は、正極s(LiMn₂O₄とLiNiO₂とLiCoO₂とを30:30:40で混合)と負極a~fを組み合わせたものである。

【0082】〔電池の評価〕

①初期特性と高温保存特性の評価

まず、上記62種の電池に関し、以下の条件で充放電サイクルを3サイクル繰り返して、3サイクル目の放電容量を確認した。

【0083】

充電：定電流定電圧(CCCV)方式

定電流0.2C to 4.2V、定電圧4.2V保持、2時間

*放電：定電流(CC)連続放電、0.2C to 3.0V

雰囲気温度：20℃

【0084】続いて、これら電池(完全放電状態)を60℃の高温環境雰囲気下に1ヶ月間保存(放置)し、その後、再び先記の条件で充放電サイクルを3サイクル繰り返して、3サイクル目の放電容量から高温保存後の電池容量を確認し、初期容量に対する高温保存後の容量回復率を算出した。結果をまとめて表10および11に示す。

【0085】

〔表10〕

*

電池No.	負極種	正極種	初期容量 [mAh]	60℃保存後容量 [mAh]	保存後回復率 [%]
電池1	負極x	正極g	910	881	96.8
電池2	負極x	正極h	945	860	91.0
電池3	負極x	正極i	895	604	67.5
電池4	負極x	正極j	925	703	76.0
電池5	負極x	正極k	922	692	75.1
電池6	負極x	正極l	943	860	91.2
電池7	負極x	正極m	941	855	90.9
電池8	負極x	正極n	941	854	90.8
電池9	負極x	正極o	920	689	74.8
電池10	負極x	正極p	919	711	77.4
電池11	負極x	正極q	922	709	76.9
電池12	負極x	正極r	920	707	76.8
電池13	負極x	正極s	900	719	79.9
電池14	負極x	正極t	916	710	77.5
電池15	負極c	正極g	915	880	96.2
電池16	負極c	正極h	950	880	92.6
電池17	負極c	正極i	908	750	82.6
電池18	負極a	正極j	921	790	85.8
電池19	負極b	正極j	925	833	90.1
電池20	負極c	正極j	926	845	91.3
電池21	負極d	正極j	922	843	91.4
電池22	負極e	正極j	920	841	91.4
電池23	負極f	正極j	903	690	76.4
電池24	負極a	正極k	926	803	86.7
電池25	負極b	正極k	929	848	91.3
電池26	負極c	正極k	930	861	92.6
電池27	負極d	正極k	925	862	93.2
電池28	負極e	正極k	918	856	93.2
電池29	負極f	正極k	902	695	77.1

【0086】

* * 【表11】

電池No.	負極種	正極種	初期容量 [mAh]	60℃保存後容量 [mAh]	保存後回復率 [%]
電池30	負極c	正極l	944	866	91.7
電池31	負極c	正極m	946	867	91.6
電池32	負極c	正極n	946	864	91.3
電池33	負極a	正極o	928	790	85.1
電池34	負極b	正極o	930	840	90.3
電池35	負極c	正極o	929	841	90.5
電池36	負極d	正極o	925	841	90.9
電池37	負極e	正極o	921	838	91.0
電池38	負極f	正極o	904	684	75.7
電池39	負極a	正極p	935	803	85.9
電池40	負極b	正極p	938	856	91.3
電池41	負極c	正極p	940	863	91.8
電池42	負極d	正極p	939	864	92.0
電池43	負極e	正極p	934	860	92.1
電池44	負極f	正極p	915	722	78.9
電池45	負極a	正極q	929	799	86.0
電池46	負極b	正極q	936	849	90.7
電池47	負極c	正極q	938	865	92.2
電池48	負極d	正極q	939	871	92.8
電池49	負極e	正極q	935	869	92.9
電池50	負極f	正極q	910	705	77.5
電池51	負極a	正極r	932	802	86.1
電池52	負極b	正極r	938	855	91.2
電池53	負極c	正極r	939	868	92.4
電池54	負極d	正極r	938	868	92.5
電池55	負極e	正極r	934	865	92.6
電池56	負極f	正極r	923	716	77.6
電池57	負極a	正極t	922	800	86.8
電池58	負極b	正極t	925	851	92.0
電池59	負極c	正極t	926	860	92.9
電池60	負極d	正極t	928	865	93.2
電池61	負極e	正極t	923	855	92.6
電池62	負極f	正極t	914	713	78.0

【0087】この結果より以下の傾向が読み取れる。まず、14種の正極g～tと負極x（黒鉛X）の組み合わせで作製したリチウム二次電池では、マンガン種を正極に含む電池3～5、9～14の保存後回復率が80%を下回る低い値となっている。

【0088】この理由として、予備検討の正極評価においてマンガン種を含む正極i、j、k、o、p、q、r、s、tの充放電ロスはいずれも15～25mAh／50

gと大きかったため、比較的充放電ロスの小さい負極xと組み合わせで作製したこれらの電池は、電池の容量設計バランスが図2のように放電末期の容量が正極に規制される形になったと考えられる。上記のように、電池を放電状態で保存した場合には、正極の電位が低い状態に保たれる。従って、長期間の保存（ここでは1ヶ月）を行った場合には、先述した式1の3価マンガニオンの不均化反応に合わせて、式2に示した電気化学的な還元

反応も起こり、正極活物質固相内に多量の Mn^{2+} が形成されたと考えられる。そして、ここでは特に電池を高温下（60℃）で保存したため、 Mn^{2+} の電解液中への溶解度が増して Mn^{2+} の溶出による正極活物質の崩壊（変質）と、溶出した Mn^{2+} が負極表面に金属Mnとなって析出する現象（式3、負極の不活性化）が継続的に進行し、その後の電池容量が大幅に低下したと推定される。特に、この現象は、正極活物質として $LiMn_2O_4$ を単独で用いた電池3（正極i）で最も顕著に表れている。

【0089】また、同様の傾向は、マンガン種を含む正極j、k、o、p、q、r、tと負極f（黒鉛Xと助材Zを80：20で混合）とを組み合わせた電池23、29、38、44、50、56、62でも見られている。これは、予備検討において、負極fの充放電ロスが大きさが負極xと同じであった点から、上記と同じ理由によると推察される。

【0090】一方、本発明の実施例の電池である電池18～22、24～28、33～37、39～43、45～49、51～55、57～61は、高い容量回復率を維持しており、特に、難黒鉛化性炭素Yの配合比率を10重量%以上とした負極（負極b、c、d、e）を用いたものは、その改善効果が顕著である。これに関して、予備検討の負極評価の結果から、これら難黒鉛化性炭素を助材として一部含んだ負極は、塊状天然黒鉛Xを単独で用いた負極xに比べて充放電ロスが大きい。これは難黒鉛化性炭素の、初期充電時にリチウムを吸蔵できるサイトが黒鉛よりも多い反面、放出しないリチウムも比較的多いという特性を反映したものである。このため、難黒鉛化性炭素を助材として一部含んだ負極とマンガン種を含む正極とで作製した本発明の実施例の電池では、正極と負極の設計的な充放電ロスの大きさが図3のように同程度か、ないしは図4のように負極充放電ロスの方が多少大きくなり、放電末期の容量が負極に規制される形になったと考えられる。従ってこれら電池では、完全放電状態においても正極の電位は高く保たれ、少なくとも

先述の式2に示した正極電位の低下に伴う電気化学的な還元反応による Mn^{2+} の生成が抑止されて、電池を高温下で保存した場合の正極中の Mn^{2+} の生成とその溶出に伴う、正・負極容量の劣化を最小限に抑えることができたものと推定される。

【0091】②安全性試験

上記①の評価から、少なくとも本発明の電池形態によれば、マンガン種を含む正極と黒鉛系負極とを用いて作製したリチウム二次電池の最大の欠点である高温保存特性に関して、コバルト酸リチウム正極－黒鉛系負極の組み合わせ（電池1）と比較しても、さほど大きく劣らない程度まで改善されることが解った。そこで、次に本発明の実施例電池18～22、24～28、33～37、39～43、45～49、51～55、57～61と、比較として電池1、電池15（ $LiCoO_2$ を正極材に用いた電池）、さらに上記の高温保存特性に関しては問題の見受けられない $LiNiO_2$ ないしはNiの一部をCo及び/またはAlによって部分的に置換した改良材料を単独で正極活物質に用いた電池2、6、7、8、16、30、31、32に関して、電池の発火に対する安全性試験として、以下の4つを実施した。

【0092】（1）満充電状態電池の圧壊試験（丸棒によるクラッシュ試験、20℃雰囲気）

（2）満充電状態電池の釘刺し試験（釘刺し速度：20mm/秒、20℃雰囲気）

（3）満充電状態電池の昇温、耐熱試験（20℃より1℃/分で150℃まで昇温した後、150℃で60分間保持）

（4）過充電試験（充電器の故障等を想定し、1.5Cの定電流で電池電圧が12Vに達するまで連続充電、20℃雰囲気）

上記安全性試験における電池発火の有無を表12にまとめて示す。

【0093】

【表12】

電池No.	負極種	正極種	(1)圧壊試験	(2)針刺し試験	(3)耐熱試験	(4)過充電試験
電池1	負極x	正極g	○	○	○	○
電池2	負極x	正極h	x	x	x	x
電池6	負極x	正極l	x	△	○	x
電池7	負極x	正極m	△	△	○	△
電池8	負極x	正極n	x	○	○	△
電池15	負極c	正極g	○	○	○	○
電池16	負極c	正極h	x	x	△	△
電池18	負極a	正極j	○	○	○	○
電池19	負極b	正極j	○	○	○	○
電池20	負極o	正極j	○	○	○	○
電池21	負極d	正極j	○	○	○	○
電池22	負極e	正極j	○	○	○	○
電池24	負極a	正極k	○	○	○	○
電池25	負極b	正極k	○	○	○	○
電池26	負極c	正極k	○	○	○	○
電池27	負極d	正極k	○	○	○	○
電池28	負極e	正極k	○	○	○	○
電池30	負極c	正極l	△	△	○	△
電池31	負極c	正極m	△	△	○	○
電池32	負極c	正極n	△	○	○	○
電池33	負極a	正極o	○	○	○	○
電池34	負極b	正極o	○	○	○	○
電池35	負極c	正極o	○	○	○	○
電池36	負極d	正極o	○	○	○	○
電池37	負極e	正極o	○	○	○	○
電池39	負極a	正極p	○	○	○	○
電池40	負極b	正極p	○	○	○	○
電池41	負極c	正極p	○	○	○	○
電池42	負極d	正極p	○	○	○	○
電池43	負極e	正極p	○	○	○	○
電池45	負極a	正極q	○	○	○	○
電池46	負極b	正極q	○	○	○	○
電池47	負極c	正極q	○	○	○	○
電池48	負極d	正極q	○	○	○	○
電池49	負極e	正極q	○	○	○	○
電池51	負極a	正極r	○	○	○	○
電池52	負極b	正極r	○	○	○	○
電池53	負極c	正極r	○	○	○	○
電池54	負極d	正極r	○	○	○	○
電池55	負極e	正極r	○	○	○	○
電池57	負極a	正極t	○	○	○	○
電池58	負極b	正極t	○	○	○	○
電池59	負極c	正極t	○	○	○	○
電池60	負極d	正極t	○	○	○	○
電池61	負極e	正極t	○	○	○	○

○印…発火なし、発煙なし
△印…発火なし、発煙あり
×印…発火あり、発煙あり

【0094】この結果より、 LiNiO_2 ないしは Ni の一部を Co 及び/または Al によって部分的に置換した改良材料を単独で正極活物質に用いた電池2、6、7、8、16、30、31、32では、 LiCoO_2 を正極材料に用いた一般的な電池1、15に比べて、いず40れの安全性項目についても大きく劣る点が見られる。細部に到るメカニズムに関しては不明であるが、この結果は、主に正極活物質の充電状態における熱的安定性の相違を反映していると推察される。正極活物質中に固溶させた Ni イオンの4価状態の安定性がさほど大きくないこと等により、充電状態での正極の安定性が低下した点に起因すると考えられる。

【0095】これに比較して、本発明の実施例電池18～22、24～28、33～37、39～43、45～49、51～55、57～61は、電池1、電池6（ L 50

iCoO_2 を正極材に用いた電池）と同等の安全性を確保している点が見られる。これは、正極活物質中に固溶させたマンガンイオンが4価の状態が安定であり、充電状態において酸素イオンを材料内から放出（解離）させない性質を持つためと考えられる。すなわち、正極j（ $\text{LiMn}_{0.4}\text{Ni}_{0.6}\text{O}_2$ ）、k（ $\text{LiMn}_{0.3}\text{Ni}_{0.3}\text{Co}_{0.4}\text{O}_2$ ）ではニッケルイオンの一部を部分的に置換したマンガンイオンが前記効果を発現することで正極の安定性を高めたと考えられる。また、正極p（ LiMn_2O_4 と $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ との混合）、q（ LiMn_2O_4 と $\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ との混合）、r（ LiMn_2O_4 と $\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ との混合）、t（ LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 との混合）では、混合した LiMn_2O_4 が、充電状態において酸素イオンを材料内から放出（解離）させない上述の性

質を持つため、これを混合することで LiNiO_2 種の熱的な不安定性が補完され、正極全体としての安全性が向上した結果と推察される。

【0096】以上①、②に示した電池評価の結果から、本発明の実施例の電池18～22、24～28、33～37、39～43、45～49、51～55、57～61は、電池1、電池6(LiCoO_2 を正極材に用いた電池)とほぼ同等の高温保存特性と安全性を確保している点が解る。従って、本発明の電池構成とすれば、 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 の混合物や $\text{LiMn}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}_2$ 、 $\text{LiMn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}\text{O}_2$ といったマンガンニッケル(コバルト)複合酸化物の高容量、及び安価という利点を活かしつつ、同リチウム二次電池の信頼性を一層高めることができる点が理解できる。

【0097】なお、本発明の実施例においては、負極の主材である黒鉛として塊状天然黒鉛を使用した、コークスないしはこれとコールタールピッチとの造粒粒子等を黒鉛化した人造黒鉛、黒鉛化MCMBやバルクメソフェーズ粉碎粒の黒鉛化材、黒鉛化MCFを用いても同様のリチウム二次電池を作製することができる。また、負極合材層の密度に関して、実施例では 1.6 g/cm^3 としたが、 $1.4\sim 1.8\text{ g/cm}^3$ の範囲内で同様のリチウム二次電池を作製することができる。

【0098】実施例中では LiMn_2O_4 と LiNiO_2 の混合物における LiMn_2O_4 の混合比率を30重量%としたが、20～50重量%の範囲であればよい結果が得られる。 LiMn_2O_4 と LiNiO_2 と LiCoO_2 との混合物に関して、 LiMn_2O_4 の混合比率、 LiNiO_2 の混合比率をともに30重量%としたが、いずれの比率に関しても20～40重量%の範囲とすれば同様の結果が得られる。この際、 LiNiO_2 の代替として、 $\text{LiCo}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ 、 $\text{LiAl}_{0.15}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ 、 $\text{LiCo}_{0.10}\text{Al}_{0.05}\text{Ni}_{0.85}\text{O}_2$ の3種を検討したが、 $\text{LiNi}_{1-a-b}\text{Co}_a\text{Al}_b\text{O}_2$ ($0 < a + b \leq 0.25$)であれば、ほぼ同様の結果を得ることができる。マンガンニッケル(コバルト)複合酸化物として $\text{LiMn}_{0.4}\text{Ni}_{0.6}\text{O}_2$ 、 $\text{LiMn}_{0.3}\text{Ni}_{0.3}\text{Co}_{0.4}\text{O}_2$ を使用した、 $\text{LiMn}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}_2$ としては $0 < x < 0.5$ 、 $\text{LiMn}_y\text{Ni}_z\text{Co}_{1-y-z}\text{O}_2$ としては $0 < y < 0.4$ 、 $0 < z < 0.4$ の範囲にある層状構造の複合酸化物

を使用すれば、詳細な材料の作製法に関わらず、同様のリチウム二次電池とすることができる。また、正極合材層の密度に関して、実施例では 3.5 g/cm^3 としたが、 $3.3\sim 3.7\text{ g/cm}^3$ の範囲内で同様のリチウム二次電池を作製することができる。

【0099】さらに電池の形態について、本発明の実施例では概四角柱状の電極群を角型アルミニウム合金製電池ケースに挿設する形態(図6)としたが、本発明自体はこれに限定されるものではない。

【00100】

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、マンガン種を含む正極を用いたリチウム二次電池の高温保存特性を大幅に改善することができ、結果として、高エネルギー密度で安全性に優れた、信頼性の高いリチウム二次電池を安価に提供することが可能となる。従って、産業上の価値は極めて大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的なリチウム二次電池の容量設計バランスの概念を表す図である。

【図2】 NiO_2 層状構造を含む充放電ロスの大い正極と黒鉛負極とでリチウム二次電池を構成した場合の容量設計バランスの概念を表す図である。

【図3】本発明にかかるリチウム二次電池の容量設計バランスの概念を表す図である。

【図4】本発明にかかる別のリチウム二次電池の容量設計バランスの概念を表す図である。


【図5】予備検討で用いた負極の圧延回数と負極合材層の密度との関係を示す図である。

【図6】実施例で作製したリチウム二次電池の一部を切り欠いた斜視図である。


【符号の説明】

- 1 極板群
- 2 正極リード
- 3 負極リード
- 4 電池ケース
- 5 封口板
- 6 負極端子
- 7 封栓


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 武野 光弘
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 越名 秀
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

Fターム(参考) 5H029 AJ03 AJ04 AJ12 AK03 AL06
AL07 AM03 AM05 AM07 BJ02
BJ14 DJ08 DJ16 DJ17 EJ04
HJ01 HJ02 HJ05 HJ08
5H050 AA08 AA10 AA15 BA17 CA07
CA08 CA09 CB07 CB08 DA10
EA08 EA09 FA17 FA19 HA01
HA02 HA05 HA08

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.